

## Prüfprotokoll Schutzgradprüfung I Impact Resistance (IR) Test Log I

### Rapport d'essai Degré de protection

Benennung | Name | Dénomination: **Bari 80**Prüfobjekt | Product tested | Objet du contrôle : **Leuchtenglas ESG Klar d=80mm T=4mm**

Hersteller /Lieferant | Manufacturer/Supplier | Fabricant / Fournisseur :

Veranlassung | Requested by | Cause / objet du contrôle : **Hr. Breiken**Verteiler | Recipient(s) | Distribué à : **Hr. Breiken**

Prüfung nach EN 50102 Test in acc. EN 50102 Contrôle selon EN 50102	Prüfung bestanden Test passed Test de contrôle réussi	Prüfung nicht bestanden Test failed Test de contrôle non réussi
IK   IR 01 0,15 Joule Keine Prüfmöglichkeit   Test not possible   Pas de possibilité de contrôle		
IK   IR 02 0,2 Joule Federhammer   Spring impact test hammer   Marteau à ressort		
IK   IR 03 0,35 Joule Federhammer   Spring impact test hammer   Marteau à ressort		
IK   IR 04 0,5 Joule Federhammer   Spring impact test hammer   Marteau à ressort		
IK   IR 05 0,7 Joule Federhammer   Spring impact test hammer   Marteau à ressort		
IK   IR 06 1 Joule Federhammer   Spring impact test hammer   Marteau à ressort	<b>X</b>	
IK   IR 07 2 Joule Fallrohr Kugel 50mm Fallhöhe 0,4m   Steel ball diameter 50mm, Drop height 1m   Tube de chute Boule 50mm Hauteur de chute 0,4m		<b>X</b>
IKo8 5 Joule Fallrohr Kugel 50mm, Fallhöhe 1m   Steel ball diameter 50mm, Drop height 1m   Tube de chute Boule 50mm Hauteur de chute 1m		
IK   IR 09 10 Joule Kugel 50mm, Fallhöhe 2m   Steel ball diameter 50mm, Drop height 2m   Boule 50mm, Hauteur de chute 2m		
IK   IR 10 20 Joule Kugel 50mm, Fallhöhe 4m   Steel ball diameter 50mm, Drop height 4m   Boule 50mm, Hauteur de chute 4m		

Bemerkung | Note | Remarque :

Datum: 14.03.2017Prüfer: Schreiner